

SPRAYFLEX

Hoogwaardige gespoten vloer en wandafwerking

Samenstelling:

Een hoogwaardige naadloos gespoten gekleurde, blijvend elastische vloer en wandafwerking, gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen.

Toepassing:

Als robuuste gespoten elastische afwerking in sanitaire ruimten, high care omgevingen. Ook toepasbaar op trappen. Sprayflex heeft een hoge mechanische sterkte en versterkt de ondergrond. Hierdoor kunnen ook geschuimde ondergronden of meubilair worden bespoten. In diverse hardheden toepasbaar. Als membraan toepasbaar voor waterdichting op daken, tanks en parkeerdekken.

Systeem SPRAYFLEX

- Primerlaag.
- Gespoten Sprayflex
- Verzegel laag 460 C (optioneel)

Algemeen

De ondergrond van dient sausklaar opgeleverd te worden om de Sprayflex aan te brengen. Door het gladde oppervlak is de Sprayflex goed reinigbaar en door het ontbreken van voegen zeer hygiënisch. Als vloerafwerking kan de Sprayflex naadloos worden mee gespoten.

Uiterlijk

Een glad oppervlak of met lichte textuur. Unikleurig in matte of glanzende uitvoering. De Sprayflex zal ook in gladde uitvoering een licht emaille effect hebben.

Laagdikte:

Op wand 2mm, op vloer 3mm

Eigenschappen systeem:

Glansgraad	Mat
Chemische resistentie	Zeer goed

Kleur	RAL/NCS
Soortelijke massa	1,11
Temperatuursbestendigheid	tot 120°C
Rek bij breuk	350% tot 500%
Stootvast/slagvast	Zeer goed

Stofdroog	Na ca. 10 seconde
Chemicaliën vast	Na 24 uur
Treksterkte	23 N/mm ²
Brandklasse	B2 (DIN 4102-1) Broof(t1) EN13501-5

Applicatiemethoden:

- Spray
- Airless spuit of roller

Type ondergronden:

- Beton.
- Steenachtig
- Gips
- Anhydriet
- Zandcement
- Hout
- Polystyreen
- Tegels
- Schuim
- Metaal

**Onderhoud:**

Het product is bestand tegen de meest voorkomende schoonmaakmiddelen. Onderhoud is eenvoudig met een neutraal of licht alkalisch reinigingsmiddel.

Hechting ondergrond:

Deze dient schoon, vetvrij en ontdaan te zijn van losse delen en voldoende samenhang te bezitten. Ruwe ondergronden en gaten vooraf egaliseren / repareren met een daarvoor geschikt middel. Ondergrond van de wand dient behang klaar te zijn.

SPRAYFLEX

Duracryl Flooring Systems b.v.
Elandstraat 91
Postbus 408
2900 AK Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 450 52 31
Fax 010 - 451 24 69

Internet www.duracryl.nl
e-mail info@duracryl.nl

Doc: FLEX_350_NL-1